

# AVIPGUM

## Σφραγιστική Ασφαλτική Μαστίχη

### ΧΡΗΣΗ

Η Ασφαλτική Μαστίχη, είναι ένα σφραγιστικό στεγανωτικό υλικό ενός συστατικού, βάσης διαλύτου. Αποτελείται από άσφαλτο, SBS πολυμερή, fillers και μικρή ποσότητα εξευγενισμένων ορυκτών ινών και αρωματικών διαλυτών. Η επιλεγμένη σύνθεση ασφάλτου και προσθέτων με την κατάλληλη επεξεργασία, δίνει στο προϊόν την ιδιότητα να παραμείνει πλαστικό ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-20°C). Η Ασφαλτική Μαστίχη είναι ένα εξαιρετικό υλικό αφού συνδυάζει, οικονομία και αποτελεσματικότητα. Η Ασφαλτική Μαστίχη χρησιμοποιείται για το σφράγισμα αρμών, σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, για το σφράγισμα τριχοειδών ρωγμών καθώς και σαν συμπληρωματικό σφραγιστικό υλικό σε δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλτοπάνων (π.χ. υδρορροές, εξαιρετικά κ.λπ). Έχει άριστη πρόσφυση σε όλες τις δομικές επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, προϊόντα αμιαντοτσιμέντου, και άλλα. Δεν προσβάλλεται από αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα και από άλατα του υπεδάφους, επηρεάζεται όμως από οργανικούς διαλύτες και λάδια. Δεν είναι συμβατό με πολυστερίνη.

### ΣΥΣΤΑΣΗ

Άσφαλτος, εξευγενισμένα ορυκτά, SBS πολυμερή, αρωματικοί διαλύτες.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η Ασφαλτική Μαστίχη εφαρμόζεται κυρίως με σπάτουλα εν ψυχρώ. Σε μεγάλους και μονότονους αρμούς, μπορούμε να την αραιώσουμε με βενζίνη και να την τοποθετήσουμε με ροή από το δοχείο. Είναι κατάλληλη για όλους τους συνηθισμένους οριζόντιους αρμούς και για μικρού – μέτριου ανοίγματος κάθετους αρμούς. Η διάσταση του αρμού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2cm στο πλάτος και 1,5cm στο βάθος. Διαφορετικά, θα πρέπει να τοποθετηθεί ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών. Το πλάτος του κορδονιού θα πρέπει να είναι 30-40% μεγαλύτερο από το

πλάτος του αρμού και το βάθος τοποθέτησης όχι μεγαλύτερο από 1,5cm. Η προς εφαρμογή επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή και απαλλαγμένη από λάδια και σαθρά υλικά. Επειδή περιέχει μικρή ποσότητα πτητικών έχει ελάχιστη συρρίκνωση. Όταν η επιφάνεια του αρμού δεν είναι ασφαλτικής βάσης, απαιτείται αστάρωση με AREXOL LAC. Αρχίζει να σχηματίζει μεμβράνη μετά από 24 ώρες. Όπως όλα τα ασφαλτικής βάσης υλικά, σε περίπτωση που το προϊόν μετά την εφαρμογή του μείνει εκτεθειμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, πρέπει να προστατευτεί με αλουμινόχρωμα (RECTIFLEX).

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μεταλλικά δοχεία των 1, 5 και 20 kg.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες, την υφή της επιφάνειας και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε κατανάλωση 130 – 140 gr για αρμό πάχους 1cm, βάθους 1cm και μήκους 1m.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραγωγής. Η αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο και σε θερμοκρασίες από 5-35°C.

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν κατατάσσεται ως επικίνδυνο καθώς περιέχει εύφλεκτους οργανικούς διαλύτες. Κρατήστε το μακριά από σπίθες και εστίες θερμότητας. Μην καπνίζετε. Χρησιμοποιείτε μάσκα κατά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Σε επαφή με τα μάτια και το στόμα χρησιμοποιείτε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα περιγραφής. Τα χέρια να πλένονται με άφθονο νερό και σαπούνι. Μην απορρίπτετε στο έδαφος ή το νερό. Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε το φυλλάδιο ασφαλείας ( M.S.D.S.) του προϊόντος.

# AVIPGUM

## Σφραγιστική Ασφαλτική Μαστίχη



### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή	Σφραγιστική Ασφαλτική Μαστίχη
Χρώμα	Μαύρο
Οσμή	Χαρακτηριστική
Πυκνότητα	1300-1400 gr/l
Περιεκτικότητα σε διαλύτες	≤ 10% w/w
Περιεκτικότητα σε στερεά	≥ 90%w/w

**ATHENS**  
Head Office  
111, Lefkias str., Klyoneri Attica  
14568, Athens, Greece  
Tel.: +30 210 81.61.857

**SALONICA Offices & Distribution Center**  
4, Ipeirou str., Kalochori  
57009, Salonica, Greece  
Tel.: +30 2310 79.66.53

**INOFYTA**  
Distribution Center  
55<sup>th</sup> km National Road Athens/Lamia  
32011, Incofyta, Viotia  
Tel.: +30 22620 30887

**CRETA**  
Offices & Distribution Center  
5<sup>th</sup> km National Road Irakleio-Moires  
71500, Irakleio, Crete Island  
Tel.: +30 2810 54.32.10

**N.ARTAKIEVIA**  
RoofTile Plant  
Profitis Ilias  
34800, N.Artaki Evia  
Tel.: +30 22210 43985

**ARMA VOIOTIAS**  
Bitumen Products Plant  
Stathmos  
32200, Arma Voiotias  
Tel: (+30) 22620 72083